



ČIŠTĚNÍ • OŠETŘOVÁNÍ • ÚDRŽBA

Ošetření a údržba všech druhů přírodních kamenů, porcelánu, lomového kamene, teraza a glazurované keramiky.

TECHNICKÝ LIST IRONWAX SATIN REF: 14/5/1

LTP IRONWAX SATIN

Vhodný jen pro vnitřní použití (ne pro vydlážděné sprchy nebo sprchové kouty)

Snadno použitelný akrylátový vosk, který vytváří samozářivý saténový krycí film s minimální údržbou. Zvýrazňuje barvu a texturu, chrání proti skvrnám a houževnatým nečistotám, snadno se udržuje. Může se použít na travertin, vápenec, pískovec, břidlici, neleštěný mramor, terakotu, pórovitý lomový kámen, cihly, terazo a beton. Vhodný pro domácí a komerční použití.

Pokyny pro použití:

Zajistěte, aby povrch, který se má ošetřit, byl úplně čistý a suchý (min. 24 hod.). Jakákoli zadržaná vlhkost může způsobit, že přípravek LTP Ironwax Satin po vyschnutí bude neprůhledný nebo zamezí dosažení plné tvrdosti vosku.

Hrubě broušené, dekorativní nebo rozštěpené povrchy

Použijte houbu nebo štětec a nanášejte rovnoměrně tenkou vrstvu v jednom směru. Neotírejte ani neleštěte. Nechejte vyschnout (1 hod.). Nanášejte, dokud se nevytvoří rovnoměrně tenký film (prům. 3krát). Pro vyšší povrchový lesk by se další nátěry měly aplikovat kolmo k předchozím nátěrům (max. 6).

Broušené a hladké povrchy aplikujte pomocí jelenicové utěrky napaštěné roztokem. Obsah nalijte do samostatné nádoby. Utěrku namočte do roztoku a vyždímejte. Utěrku přeložte a nanášejte tenký nátěr rovnoměrně na povrch bez tření. Nanášejte, dokud se nevytvoří rovnoměrně tenký film (prům. 3krát). Nechejte vyschnout (1 hod.). Pro vyšší povrchový lesk by se další nátěry měly nanášet kolmo k prvnímu nátěru (max. 6).

Neaplikujte nadměrné množství, protože příliš mnoho nátěrů může způsobit nevzhledný nános a/nebo snížit účinnost produktu. Vytvrzení trvá asi jednu hodinu, ale dosažení plné tvrdosti a odolnosti proti vodě potrvá další tři dny. V případě pochybností zkoušejte na náhradních dlaždicích, až zjistíte správný způsob aplikace a optimální počet nátěrů, než budete prostředek aplikovat celoplošně.

Neaplikujte při zapnutém podlahovém topení, nátěr pak může být nestejný.

Zdraví a bezpečnost:

- Méně než 5 %: fosfáty
- Méně než 5 %: neionogenní smáčedla
- Parfémy
benzisothiazolinon
methylisothiazolinon
amyl cinnamal
d-limonen

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Může dráždit kůži.

Po kontaktu s kůží umyjte vodou a mýdlem.

Uchovávejte ve mrazuvzdorném místě.

Vyvarujte se extrémním teplotám.

Nevylévejte do odtoků nebo vodních toků.

Obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy.

Vydatnost:

Přibližně 15–30 m² na litr (jeden nátěr) v závislosti na pórovitosti podkladu.

Skladování

Skladujte v chladném, suchém a nemrzoucím prostředí.

Údržba:

Podlahu pravidelně zametejte. Pro čištění a ochranu ošetřených ploch používejte prostředek LTP Floorshine. V oblastech, kde se vosk opotřebuje, aplikujte větší množství prostředku LTP Ironwax Satin. V určité fázi bude asi třeba provést úplnou renovaci vosku. V tomto případě použijte před opakováním izolačního nátěru prostředek LTP Grimex pro odstranění originálního nátěru.

Notes:

Vyvarujte se protřepávání lahve před použitím. Zpěnná tekutina může vést k neúplnému provedení úpravy. Uchovávejte ve mrazuvzdorném místě. Vyvarujte se extrémním teplotám. Nepoužívejte pod bodem mrazu. Ironwax Satin nemusí náležitě přilnout ke slinutým podlahovým dlaždicím nebo keramiky. V případě pochybností vyzkoušejte na nenápadném místě, než budete produkt aplikovat celoplošně. Vyvarujte se používání silných čisticích prostředků na mytí ošetřených ploch. V případě podlahových materiálů s vyšší pórovitostí může být požadován prostředek LTP Ironwax Primer před použitím prostředku LTP Ironwax Satin.



Tyto informace jsou poskytnuty bez záruky. Tento materiál je třeba používat s ohledem na místní podmínky a povrchy, které se mají ošetřit.

V případě pochybností je třeba produkt vyzkoušet na nenápadném místě.

Vše pro krásu kamenných obkladů a dlažeb....

INTERIER STONE s.r.o. Popovice 19, 686 04 Kunovice,
Czech Republic T: 00420773450793

E: info@interierstone.cz W: www.interierstone.cz