

# ČISTICÍ IMPREGNACE A NÁSLEDNÁ PÉČE

## HLOUBKOVÁ IMPREGNACE MATTSTONE H20 TECHNICKÝ LIST

REF: 28/5/1 ZÁŘÍ 2017



### LTP MATTSTONE H20

#### Hlubková impregnace na vodní bázi

**Venkovní a vnitřní použití. Téměř bez zápachu.**

Pro všechny druhy přírodního a umělého kamene, lámaného kamene, cihel, betonu a dlažby. Broušené, hrubě opracované a leštěné povrchy.

Přírodní hlubková impregnace na vodní bázi. Nepatrně zvýrazňuje barvu. Pomáhá chránit před ušpiněním. Silně odpuzuje vodu, oleje a mastnoty. Umožňuje povrchu „dýchat“.

#### Návod k použití

Informace o nástrojích k aplikaci a čištění najdete na internetových stránkách [www.ltp-online.cz](http://www.ltp-online.cz).

#### Příprava:

Zajistěte, aby byl povrch určený k ošetření zcela čistý, suchý a bez jakýchkoliv nečistot, špíny, betonu a spárovací hmoty. V případě potřeby povrchy nejprve důkladně omyjte zředěným roztokem LTP Grimex 1:10, čímž odstraníte zbytky nečistot a nechte uschnout (24 hodin).

Vypněte podlahové vytápění. Nejprve vyzkoušejte na malé ploše. Na ošetřené plochy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Na vysoce porézní materiály použijte dostatečné množství impregnace, dokud nebude povrch zcela nasycen. Nepoužívejte při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 25 °C. Nadměrné množství impregnace je možné po zaschnutí odstranit vyleštěním pomocí hadříku z mikrovlákna nebo leštícího stroje a leštící podložky. Pokud jsou zaschlé pozůstatky ponechány příliš dlouho a je obtížné odstranit je leštěním, naneste trochu mýdlové vody a jemně obruste pomocí bílé emulgační podložky, opláchněte a nechte uschnout.

**Hrubě opracované, bubnované, hrubé nebo štípané povrchy.** Před použitím protřepte. Naneste dostatečné množství a rovnoměrně rozetřete pomocí štětce nebo houbičky. Na vysoce savé povrchy nanášejte v hodinových intervalech další vrstvy, dokud nebude povrch zcela nasycen.

Hodinu od poslední aplikace odstraňte přebytečnou impregnaci pomocí savého hadříku. Impregnace nesmí na povrchu zaschnout.

**Broušené, hladké a leštěné povrchy** Před použitím protřepte. Naneste dostatečné množství a rovnoměrně rozetřete jemným hadříkem, jehněčí vlnou nebo houbičkou. Povrch nechte zaschnout, nedovoďte však, aby na povrchu zaschly zbytky impregnace. Odstraňte zbytky impregnace stále viditelné po 1 hodině. Na svislých plochách nanášejte ze zdola nahoru.

#### Ydatnost: m<sup>2</sup> / vrstva 1 litr 5 litrů

Povrchy s nízkou porézností	15 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>
Povrchy s vyšší porézností	7,5 m <sup>2</sup>	37,5 m <sup>2</sup>
Leštěné povrchy	30 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>

#### Následná péče

Zameťte podlahu jako obvykle a umyjte prostředkem LTP Waxwash. Stěny a povrchy vyčistěte pomocí spreje LTP Stonewash Spray.

#### Informace o skladování

Skladujte v chladném, suchém prostředí chráněném před mrazem.

Trvanlivost – až 2 roky, pokud není nádoba otevřena.

#### Jiné

Prázdňé nádoby jsou recyklovatelné. Účinné látky jsou rozpustné ve vodě a po vytvrzení inertní, proto nejsou škodlivé pro životní prostředí a jsou ekologicky nezávadné.

#### Ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

**Zdraví škodlivé při vdechnutí. Škodlivé pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry / výpary / aerosol. Používat pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. V PŘÍPADĚ VDECHNUTÍ: Dovedte takovou osobu na čerstvý vzduch a udržujte v klidu. Pokud se necítí dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lékaře. Obsah / nádobu zlikvidujte v místě sběru nebezpečného a speciálního odpadu.



#### VAROVÁNÍ



Tyto informace jsou poskytovány bez záruky. Materiál by měl být používán s přihlédnutím k místním podmínkám a povrchům, které mají být ošetřeny. V případě pochybností připravte nejříve vyzkoušejte na malé ploše.



For any LTP product information call our technical helpline  
+44 (0) 1823 666213 | [www.ltp-online.co.uk](http://www.ltp-online.co.uk) | [info@ltp-online.co.uk](mailto:info@ltp-online.co.uk)  
Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK



Federation  
**Stone**  
Great Britain

